

i DESCRIERE GENERALĂ

PETOL 48-3S este un triol heteropolimer inactiv, cu conținut redus de monol și masă moleculară medie 3500, destinat obținerii de spume poliuretanic flexibile bloc convenționale.

Este un produs fără BHT care poate fi procesat pe toate utilajele de spumă bloc.

Q CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Valori
1	Aspect	-	lichid limpede vâscos
2	Indice de hidroxil	mg KOH/g	46 - 50
3	Indice de aciditate (ABT), max.	mg KOH/g	0,05
4	Vâscozitate la 25 °C	cP	630 - 830
5	Apă (Karl-Fischer), max.	%	0,1
6	Culoare Hazen, max.	unități Hazen	50

fl UTILIZARE

- obținerea spumelor poliuretanic flexibile convenționale prin procedee de spumare bloc continuu și discontinuu;
- poate fi folosit cu sau fără agent de expandare auxiliar pentru a produce o gamă largă de spume, variind de la densitate mică la densitate mare.

fl CARACTERISTICI GENERALE

Proprietăți specifice	Valori
Densitate la 25°C, g/cm ³	1,015
Funcționalitate	3
Temperatura de aprindere, °C, min.	200

Proprietățile specifice indică valori aproximative și conțin informații generale care nu sunt parte a condițiilor tehnice de calitate.

fl AMBALARE

Se ambalează în cisterne, autocisterne din oțel inox sau protejate în interior, proprietatea furnizorului sau beneficiarului.

fl DEPOZITARE

Deoarece este higroscopic, produsul se păstrează în containere bine închise, sub pernă de azot, în locuri reci, uscate, ventilate, departe de căldură, umezeală, raze solare și materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse între +20°C și +30°C.

fl TRANSPORT

ADR: Petol 48-3S nu este clasificat conform prevederilor ADR.

RID: Petol 48-3S nu este clasificat conform prevederilor RID.

Transport maritim IMDG: Petol 48-3S nu este clasificat conform prevederilor IMDG.

! Metodele de determinare a caracteristicilor tehnice sunt disponibile la cerere.

Toate informațiile conținute în această fișă tehnică a produsului vă sunt oferite pentru a fi luate în considerare, cercetate și verificate. Pentru o mai bună conformare a produsului la scopul dvs., vă recomandăm efectuarea de teste înainte de utilizarea produsului. Vă sfătuim să luați propriile decizii în ceea ce privește siguranța, modul adecvat de manipulare, depozitare, utilizare și eliminare. Ne declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice pierdere, daună sau cheltuielă care rezultă din încrederea acordată informațiilor furnizate în acest document. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa noastră cu date de securitate.