

DESCRIERE GENERALĂ

PETOL56-2LM este un PPG cu nesaturare mică și masa moleculară medie 2000, sintetizat în prezență de catalizator ciano-complex dimetalic (catalizator DMC).

CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Valori
1	Aspect	-	lichid limpede vâscos
2	Indice de hidroxil	mg KOH/g	53-59
3	Indice de aciditate (ABT), max.	mg KOH/g	0,05
4	Vâscozitate la 25 °C	cP	300-450
5	Apa (Karl-Fischer), max.	%	0,05
6	Conținut de sodiu și potasiu, max.	ppm	2
7	Culoare Hazen, max.	unități Hazen	40
8	Nesaturare, max.	meqv/g	0,01
9	pH (izopropanol: apă 10:6)	-	6,5-7,5

UTILIZĂRI

- recomandat pentru elastomeri poliuretani, adezivi, acoperiri și produse poliuretane de etanșare;
- antispumați;
- reducător de vâscozitate și funcționalitate în amestecuri de polioli pentru spume 2K și OCF.

CARACTERISTICI GENERALE

Proprietăți specifice	Valori
Densitate la 25°C, g/cm ³	1,002
Funcționalitate	2
Temperatura de aprindere, °C, min	200

Proprietățile specifice indică valori aproximative și conțin informații generale care nu sunt parte a condițiilor tehnice de calitate.

AMBALARE

Se ambalează în cisterne, autocisterne din oțel inox sau protejate în interior, în butoaie de tablă TDA de 200 l capacitate proprietatea furnizorului sau beneficiarului.

DEPOZITARE

Deoarece este higroscopic, produsul se pastrează în containere bine închise sub pernă de azot în locuri reci, uscate, ventilate, departe de căldură, umezeală, raze solare și materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse între +20°C și +30°C.

TRANSPORT

ADR: Petol 56-2LM nu este clasificat conform reglementări ADR .

RID: Petol 56-2LM nu este clasificat conform reglementări RID .

Transport maritim IMDG: Petol 56-2LM nu este clasificat conform reglementări IMDG.

! Metodele de determinare a caracteristicilor tehnice sunt disponibile la cerere.

Toate informațiile conținute în această fișă tehnică a produsului vă sunt oferite pentru a fi luate în considerare, cercetate și verificate. Pentru o mai bună conformare a produsului la scopul dvs., vă recomandăm efectuarea de teste înainte de utilizarea produsului. Vă sfătuim să luați propriile decizii în ceea ce privește siguranța, modul adecvat de manipulare, depozitare, utilizare și eliminare. Ne declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice pierdere, daună sau cheltuială care rezultă din încrederea acordată informațiilor furnizate în acest document. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa noastră cu date de securitate.