

# POLIETERI POLIOLI PENTRU SPUME RIGIDE

Polieteri Polioli aminici

## PETOL PA 450-4E

**Chimcomplex S.A. Borzești**

Str. Uzinei, nr. 1, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, România

Tel: +40 250 701 200 Fax: +40 250 735 030

email: polyethers@chimcomplex.com

www.chimcomplex.com

### **i** DESCRIERE GENERALĂ

Petol PA 450-4E este o etilendiamină propoxilată, un polieter polioli pe bază de amină alifatică cu masa moleculară medie 500.

### **Q** CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Valori
1	Aspect	-	lichid limpede, vâscos, galben deschis până la galben maroniu
2	Indice de hidroxil	mg KOH/g	430 - 470
3	Vâscozitate la 25 °C	cP	3000 - 5000
4	Apă (Karl-Fischer), max.	%	0,1

### **🧪** UTILIZARE

- agent de reticulare reactiv pentru spume poliuretanic rigide și semirigide sau alte produse poliuretanic.

### **📄** CARACTERISTICI GENERALE

Proprietăți specifice	Valori
Densitate la 25°C, g/cm <sup>3</sup>	1,02 - 1,07
Funcționalitate	4
Masa moleculară	500

Proprietățile specifice indică valori aproximative și conțin informații generale care nu sunt parte a condițiilor tehnice de calitate.

### **📦** AMBALARE

Se ambalează în cisterne sau autocisterne din oțel inox sau protejate în interior, proprietatea furnizorului sau beneficiarului, în butoaie din TDA de 100 și de 200 litri, curate, uscate și închise ermetic.

### **🏠** DEPOZITARE

Deoarece este higroscopic și sensibil la expunerea la aer / lumină, produsul se va păstra în ambalajele originale sau în vase de stocare bine închise, sub pernă de azot, în locuri reci, uscate, ventilate, departe de căldură, umezeală, raze solare și materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse între +15°C și +35°C.

### **🚚** TRANSPORT

ADR: Petol 450 - 4E nu este clasificat conform prevederilor ADR.

RID: Petol 450 - 4E nu este clasificat conform prevederilor RID.

Transport maritim IMDG: Petol 450 - 4E nu este clasificat conform prevederilor IMDG.

**!** Metodele de determinare a caracteristicilor tehnice sunt disponibile la cerere.

Toate informațiile conținute în această fișă tehnică a produsului vă sunt oferite pentru a fi luate în considerare, cercetate și verificate. Pentru o mai bună conformare a produsului la scopul dvs., vă recomandăm efectuarea de teste înainte de utilizarea produsului. Vă sfătuim să luați propriile decizii în ceea ce privește siguranța, modul adecvat de manipulare, depozitare, utilizare și eliminare. Ne declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice pierdere, daună sau cheltuielă care rezultă din încrederea acordată informațiilor furnizate în acest document. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa noastră cu date de securitate.

