

i DESCRIERE GENERALĂ

Petol PP 251 este un SAN polimer polioli nereactiv cu aproximativ 25 % conținut de substanță solidă și masa moleculară medie 3500 a polioliului de bază utilizat pentru diluție.

Q CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

| Nr. crt. | Caracteristici | U.M. | Valori |
|----------|------------------------------|----------|--------------------|
| 1 | Aspect | - | lichid alb, vâscos |
| 2 | Indice de hidroxil | mg KOH/g | 36 - 40 |
| 3 | Vâscozitate la 25 °C | cP | 1000 - 1700 |
| 4 | Apă (Karl-Fischer), max. | % | 0,1 |
| 5 | Conținut în substanță solidă | % | 24 - 27 |

🧪 UTILIZARE

- Petol PP 251 poate fi utilizat singur sau în amestec cu polioli standard pentru obținerea spumelor poliuretanic flexibile bloc cu duritate superioară.

📄 CARACTERISTICI GENERALE

| Proprietăți specifice | Valori |
|--------------------------------------|--------|
| Densitate la 25°C, g/cm ³ | 1,028 |
| Funcționalitate | 3 |

Proprietățile specifice indică valori aproximative și conțin informații generale care nu sunt parte a condițiilor tehnice de calitate.

📦 AMBALARE

Se ambalează în cisterne sau autocisterne din oțel inox sau protejate în interior și în butoaie de tablă TDA dublu decapeat, de 200 l, proprietatea furnizorului sau beneficiarului.

🏠 DEPOZITARE

Deoarece este higroscopic, produsul se păstrează în containere bine închise, sub pernă de azot, în locuri reci, uscate, ventilate, departe de căldură, umezeală, raze solare și materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse între +20°C și +30°C.

🚚 TRANSPORT

ADR: Petol PP 251 nu este clasificat conform reglementari ADR.

RID: Petol PP 251 nu este clasificat conform reglementari RID.

Transport maritim IMDG: Petol PP 251 nu este clasificat conform reglementari IMDG.

! Metodele de determinare a caracteristicilor tehnice sunt disponibile la cerere.

Toate informațiile conținute în această fișă tehnică a produsului vă sunt oferite pentru a fi luate în considerare, cercetate și verificate. Pentru o mai bună conformare a produsului la scopul dvs., vă recomandăm efectuarea de teste înainte de utilizarea produsului. Vă sfătuim să luați propriile decizii în ceea ce privește siguranța, modul adecvat de manipulare, depozitare, utilizare și eliminare. Ne declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice pierdere, daună sau cheltuielă care rezultă din încrederea acordată informațiilor furnizate în acest document. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa noastră cu date de securitate.