

# POLIETERI POLIOLI PENTRU SPUME RIGIDE

Polieteri Polioli pe bază de sorbitol

## PETOL PS 460-5P

**Chimcomplex S.A. Borzești**

Str. Uzinei, nr. 1, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, România

Tel: +40 250 701 200 Fax: +40 250 735 030

email: polyethers@chimcomplex.com

www.chimcomplex.com

### **i** DESCRIERE GENERALĂ

Petol PS 460-5P este un polieter polioli pe bază de sorbitol, cu funcționalitate mare.

### **Q** CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Valori
1	Aspect	-	lichid vâscos
2	Indice de hidroxil	mg KOH/g	440 - 480
3	Indice de aciditate (FF), max.	mg KOH/g	0,2
4	Vâscozitate la 25 °C	cP	12500 - 15500
5	Apă (Karl-Fischer), max.	%	0,1

### **fl** UTILIZARE

- polioli de bază în formulări de spumă poliuretanică rigidă pentru izolații frigider, panouri, conducte.

### **fl** CARACTERISTICI GENERALE

Proprietăți specifice	Valori
Densitate la 25°C, g/cm <sup>3</sup>	1,07-1,09
Funcționalitate	5,4
Masa moleculară	650

Proprietățile specifice indică valori aproximative și conțin informații generale care nu sunt parte a condițiilor tehnice de calitate.

### **fl** AMBALARE

Polieterul PETOL PS 460 - 5P se ambalează în cisterne sau autocisterne din oțel inoxidabil sau protejate, prevăzute cu manta sau serpentină, proprietatea furnizorului sau beneficiarului, în butoaie din TDA de 100 și de 200 litri, curate, uscate și închise ermetic.

### **fl** DEPOZITARE

Deoarece este higroscopic, produsul se păstrează în containere, vase, bine închise, sub pernă de azot, în locuri reci, uscate, ventilate, departe de caldura, umezeală și materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse între +25°C și +35°C.

### **fl** TRANSPORT

ADR: Petol PS 460-5P nu este clasificat conform prevederilor ADR.

RID: Petol PS 460-5P nu este clasificat conform prevederilor RID .

Transport maritim IMDG: Petol PS 460-5P nu este clasificat conform prevederilor IMDG .

**!** Metodele de determinare a caracteristicilor tehnice sunt disponibile la cerere.

Toate informațiile conținute în această fișă tehnică a produsului vă sunt oferite pentru a fi luate în considerare, cercetate și verificate. Pentru o mai bună conformare a produsului la scopul dvs., vă recomandăm efectuarea de teste înainte de utilizarea produsului. Vă sfătuim să luați propriile decizii în ceea ce privește siguranța, modul adecvat de manipulare, depozitare, utilizare și eliminare. Ne declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice pierdere, daună sau cheltuielă care rezultă din încrederea acordată informațiilor furnizate în acest document. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa noastră cu date de securitate.

