

i DESCRIERE GENERALĂ

Petol PZ 480-4G este un polieter polioli pe bază de zaharoză, cu funcționalitate medie, polioli standard pentru producția de spume poliuretanică rigide.

Q CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Valori
1	Aspect	-	lichid vâscos
2	Culoare	-	galben - brună
3	Indice de hidroxil	mg KOH/g	460 - 490
4	Vâscozitate la 25 °C	cP	6500 - 9000
5	Apă (Karl-Fischer), max.	%	0,1

🧪 UTILIZARE

- polioli de bază în amestecuri de polioli utilizate la obținerea spumelor poliuretanică rigide pentru diverse domenii (spume rigide bloc, panouri sandvis, izolații conducte, electrocasnice, etc.).

📄 CARACTERISTICI GENERALE

Proprietăți specifice	Valori
Densitate la 25°C, g/cm ³	1,05 - 1,15
Funcționalitate	4,5
Masa moleculară	530
Temperatura de aprindere, °C, min.	200

Proprietățile specifice indică valori aproximative și conțin informații generale care nu sunt parte a condițiilor tehnice de calitate.

📦 AMBALARE

Se ambalează în cisterne sau autocisterne din oțel inox sau protejate în interior, prevăzute cu serpentină de încălzire, sau în butoaie de 220 l, curate, uscate, protejate în interior.

🏠 DEPOZITARE

Deoarece este higroscopic produsul se va păstra în ambalajele originale sau în vase de stocare bine închise, sub pernă de azot, în locuri reci, uscate, ventilate, departe de căldură, umezeală, raze solare și materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse între +20°C și +30°C.

🚚 TRANSPORT

ADR: Petol PZ 480-4G nu este clasificat conform prevederilor ADR.

RID: Petol PZ 480-4G nu este clasificat conform prevederilor RID.

Transport maritim IMDG: Petol PZ 480-4G nu este clasificat conform prevederilor IMDG.

! Metodele de determinare a caracteristicilor tehnice sunt disponibile la cerere.

Toate informațiile conținute în această fișă tehnică a produsului vă sunt oferite pentru a fi luate în considerare, cercetate și verificate. Pentru o mai bună conformare a produsului la scopul dvs., vă recomandăm efectuarea de teste înainte de utilizarea produsului. Vă sfătuim să luați propriile decizii în ceea ce privește siguranța, modul adecvat de manipulare, depozitare, utilizare și eliminare. Ne declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice pierdere, daună sau cheltuielă care rezultă din încrederea acordată informațiilor furnizate în acest document. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa noastră cu date de securitate.