

i DESCRIERE GENERALĂ

Petol 56-2B este un polieter polioli diol reactiv, bloc copolimer cu masa moleculară medie 2000.

Q CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Valori	Metode de încercare
1	Aspect	-	lichid limpede vâscos	vizual
2	Indice de hidroxil	mg KOH/g	53-59	ASTM D 4274
3	Indice de aciditate (ABT), max.	mg KOH/g	0,05	ILL 003/3-23
4	Vâscozitate la 25°C	cP	280-380	ASTM D 4878
5	Apă (Karl-Fischer), max.	%	0,05	ASTM E 203
6	Conținut de sodiu și potasiu, max.	ppm	5	ILL 003/3-12
7	Culoare Hazen, max.	unități Hazen	50	SR ISO 2211
8	Nesaturare, max.	meq/g	0,05	ASTM D 4671

📄 CARACTERISTICI GENERALE

Proprietăți specifice	Valori
Funcționalitate	2
Densitate, 25°C, g/cm ³	1,02
Temperatura de aprindere, °C, min.	200

Proprietățile specifice indică valori aproximative și conțin informații generale care nu sunt parte a condițiilor tehnice de calitate.

🧪 UTILIZĂRI

Intermediar pentru aplicații CASE, în special pentru obținerea de poliuretani elastomerici compacți sau microcelulari, elastomeri de înaltă performanță, prepolimeri și fabricarea de produse prin procese de turnare prin injecție cu reacție (RIM).

📦 AMBALARE

Se ambalează în cisterne sau autocisterne din oțel inox sau protejate în interior, în IBC-uri (HDPE) și în butoaie de tablă dublu decapată TDA de 200 l capacitate, proprietatea furnizorului sau beneficiarului.

🏠 DEPOZITARE

Deoarece este higroscopic, produsul se păstrează în containere bine închise, sub pernă de azot, în locuri reci, uscate, ventilate, departe de căldură, umezeală, raze solare și materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse între +20°C și +30°C.

🚚 TRANSPORT

ADR: Petol 56-2B nu este clasificat conform prevederilor ADR.

RID: Petol 56-2B nu este clasificat conform prevederilor RID.

Transport maritim IMDG: Petol 56-2B nu este clasificat conform prevederilor IMDG.

! Metodele de determinare a caracteristicilor tehnice sunt disponibile la cerere.

Toate informațiile conținute în această fișă tehnică a produsului vă sunt oferite pentru a fi luate în considerare, cercetate și verificate. Pentru o mai bună conformare a produsului la scopul dvs., vă recomandăm efectuarea de teste înainte de utilizarea produsului. Vă sfătuim să luați propriile decizii în ceea ce privește siguranța, modul adecvat de manipulare, depozitare, utilizare și eliminare. Ne declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice pierdere, daună sau cheltuielă care rezultă din încrederea acordată informațiilor furnizate în acest document. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa noastră cu date de securitate.