

i DESCRIERE GENERALĂ

Petol PP 2045 este un polimer polioliol cu conținut de substanță solidă aproximativ 45%, copolimer stiren-acrilonitril grefat pe un polieter polioliol trioliol reactiv, cu masa moleculară medie 4800.

Q CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Valori	Metode de încercare
1	Aspect	-	lichid alb, vâscos	vizual
2	Indice de hidroxil	mg KOH/g	18 - 22	ASTM D 4274
3	Vâscozitate la 25°C	cP	5500 – 8000	ASTM D 4878
4	Apă (Karl-Fischer), max.	%	0,1	ASTM E 203
5	Conținut în substanță solidă	%	44 - 46	ILL-003/3-13

🧪 UTILIZĂRI

- Se utilizează pentru producerea de spume poliuretanic flexibile bloc de înaltă reziliență și pentru producerea de spume poliuretanic flexibile turnate la rece cu duritate îmbunătățită.

📄 CARACTERISTICI GENERALE

Proprietăți specifice	Valori
Densitate la 25°C, g/cm ³	1.05
Masa moleculară medie a polioliului reactiv de bază	4800
Funcționalitate	3

Proprietățile specifice indică valori aproximative și conțin informații generale care nu sunt parte a condițiilor tehnice de calitate.

📦 AMBALARE

Se ambalează în cisterne sau autocisterne din oțel inox sau protejate în interior și în butoaie de tablă TDA dublu decapată, de 200 l, proprietatea furnizorului sau beneficiarului.

🏠 DEPOZITARE

Deoarece este higroscopic, produsul se păstrează în containere bine închise, sub pernă de azot, în locuri reci, uscate, ventilate, departe de căldură, umezeală, raze solare și materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse între +20°C și +30°C.

🚚 TRANSPORT

ADR: PETOL PP 2045 nu este clasificat conform prevederilor ADR.

RID: PETOL PP 2045 nu este clasificat conform prevederilor RID.

Transport maritim IMDG: PETOL PP 2045 nu este clasificat conform prevederilor IMDG.

! Metodele de determinare a caracteristicilor tehnice sunt disponibile la cerere.

Toate informațiile conținute în această fișă tehnică a produsului vă sunt oferite pentru a fi luate în considerare, cercetate și verificate. Pentru o mai bună conformare a produsului la scopul dvs., vă recomandăm efectuarea de teste înainte de utilizarea produsului. Vă sfătuim să luați propriile decizii în ceea ce privește siguranța, modul adecvat de manipulare, depozitare, utilizare și eliminare. Ne declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice pierdere, daună sau cheltuielă care rezultă din încrederea acordată informațiilor furnizate în acest document. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa noastră cu date de securitate.