POLIETERI POLIOLI PENTRU SPUME FLEXIBILE
SAN Polimer Polioli

PETOL PP 2725

Produs experimental

Chimcomplex S.A. Borzești
Str. Uzinei, nr. 1, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, România
Tel: +40 250 701 200 **Fax:** +40 250 735 030
email: office@chimcomplex.com
www.chimcomplex.com

DESCRIERE GENERALĂ

Petol PP 2725 este un polimer poliol reactiv cu conținut de substanță solidă aproximativ 25 %, copolimer stiren-acrilonitril grefat pe un polieter poliol triol reactiv, cu masa moleculară medie teoretică 4700.

CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Valori	Metode de încercare
1	Aspect	-	lichid alb, vâscos	vizual
2	Indice de hidroxil	mg KOH/g	25-29	ASTM D 4274
3	Vâscozitate la 25°C	cP	2500 – 3500	ASTM D 4878
4	Apă (Karl-Fischer), max.	%	0.1	ASTM E 203
5	Conținut în substanță solidă	%	23-25	ILL-003/3-13

CARACTERISTICI GENERALE

Proprietăți specifice	Valori
Funcționalitate	3
Densitate, 25°C, g/cm³	1.05

Proprietățile specifice indică valori aproximative și conțin informații generale care nu sunt parte a condițiilor tehnice de calitate.

UTILIZĂRI

- se utilizează pentru producerea de spume poliuretanice flexibile bloc de înaltă rezilienţă cu duritate superioară.
- în amestec cu poliol reactiv, emulgator, agenți de reticulare, agent de expandare pentru realizarea componentelor poliolice destinate obținerii spumelor poliolice flexibile turnate în forme la rece.

AMBALARE

Se ambalează în cisterne sau autocisterne din oțel inox sau protejate în interior și în butoaie de tablă TDA dublu decapată, de 200 l, proprietatea furnizorului sau beneficiarului.

DEPOZITARE

Deoarece este higroscopic, produsul se pastrează în containere bine închise, sub pernă de azot, în locuri reci, uscate, ventilate, departe de căldură, umezeală, raze solare și materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse între +20°C și +30°C.

TRANSPORT

ADR: Petol PP 2725 nu este clasificat conform prevederilor ADR.
RID: Petol PP 2725 nu este clasificat conform prevederilor RID.
Transport maritim IMDG: Petol PP 2725 nu este clasificat conform prevederilor IMDG.

Metodele de determinare a caracteristicilor tehnice sunt disponibile la cerere.

Toate informațiile conținute în această fișă tehnică a produsului vă sunt oferite pentru a fi luate în considerare, cercetate și verificate. Pentru o mai bună conformare a produsului la scopul dvs., vă recomandăm efectuarea de teste înainte de utilizarea produsului. Vă sfătuim să luați propriile decizii în ceea ce privește siguranța, modul adecvat de manipulare, depozitare, utilizare și eliminare. Ne declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice pierdere, daună sau cheltuială care rezultă din încrederea acordată informațiilor furnizate în acest document. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa noastră cu date de securitate.