

i DESCRIERE GENERALĂ

Petol PZ 585-4D este un polieter polioli cu funcționalitate medie, cu masa moleculară medie 380, obținut prin propoxilarea unui amestec de zaharoză-dietanolamină.

Q CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Valori	Metode de încercare
1	Aspect	-	lichid limpede vâscos	vizual
2	Culoare	-	slab gălbui	vizual
3	Indice de hidroxil	mg KOH/g	570 - 600	ASTM D 4274
4	Vâscozitate la 25 °C	cP	4000 - 4700	ASTM D 4878
5	Apă (Karl-Fischer), max.	%	0.1	ASTM E 203

🧪 UTILIZĂRI

- obținerea spumelor poliuretanică rigide

📄 CARACTERISTICI GENERALE

Proprietăți specifice	Valori
Densitate la 25°C, g/cm ³	1.05 – 1.15
Funcționalitate	4
Temperatura de aprindere, °C, min	200

Proprietățile specifice indică valori aproximative și conțin informații generale care nu sunt parte a condițiilor tehnice de calitate.

📦 AMBALARE

Se ambalează în cisterne sau autocisterne din oțel inox sau protejate în interior, prevăzute cu serpentină de încălzire sau în butoaie de 220 l, curate, uscate, protejate în interior.

🏠 DEPOZITARE

Deoarece este higroscopic, produsul se va păstra în ambalajele originale sau în vase de stocare bine închise, sub pernă de azot, în locuri reci, uscate, ventilate, departe de caldura, umezeala, raze solare și materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse între +20°C și +30°C.

🚚 TRANSPORT

ADR: PETOL PZ 585-4D nu este clasificat conform prevederilor ADR.

RID: PETOL PZ 585-4D nu este clasificat conform prevederilor RID.

Transport maritim IMDG: PETOL PZ 585-4D nu este clasificat conform prevederilor IMDG.

! Metodele de determinare a caracteristicilor tehnice sunt disponibile la cerere.

Toate informațiile conținute în această fișă tehnică a produsului vă sunt oferite pentru a fi luate în considerare, cercetate și verificate. Pentru o mai bună conformare a produsului la scopul dvs., vă recomandăm efectuarea de teste înainte de utilizarea produsului. Vă sfătuim să luați propriile decizii în ceea ce privește siguranța, modul adecvat de manipulare, depozitare, utilizare și eliminare. Ne declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice pierdere, daună sau cheltuielă care rezultă din încrederea acordată informațiilor furnizate în acest document. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa noastră cu date de securitate.