

i DESCRIERE GENERALĂ

PETOL 56-3 MB este un triol heteropolimer nereactiv, cu masa moleculară medie 3000, destinat obținerii de spume poliuretanic flexibile bloc convenționale. Este un produs fără BHT, recomandat în special obținerii spumelor pe instalații discontinue.

Q CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Valori
1	Aspect	-	lichid limpede vâscos
2	Indice de hidroxil	mg KOH/g	53 - 59
3	Indice de aciditate (ABT), max.	mg KOH/g	0,05
4	Vâscozitate la 25°C	cP	400 - 600
5	Apă (Karl-Fischer), max.	%	0,1
6	Culoare Hazen, max.	unități Hazen	50
7	Conținut de sodiu și potasiu	ppm	5

🧪 UTILIZĂRI

- Obținerea spumelor poliuretanic flexibile convenționale prin procedee de spumare discontinuu sau continuu; poate fi folosit cu sau fără agent de expandare auxiliar (CO₂ lichid, clorură de metilen) pentru a produce o gamă largă de spume, variind de la densitate mică la densitate mare.

📄 CARACTERISTICI GENERALE

Proprietăți specifice	Valori
Densitate la 25°C, g/cm ³	1.01
Temperatura de aprindere, °C, min.	200
Funcționalitate	3

Proprietățile specifice indică valori aproximative și conțin informații generale care nu sunt parte a condițiilor tehnice de calitate.

🏠 AMBALARE

Se ambalează în cisterne sau autocisterne din oțel inox inoxidabil sau protejate în interior, proprietatea furnizorului sau beneficiarului.

🏠 DEPOZITARE

Deoarece este higroscopic, produsul se păstrează în containere bine închise, sub pernă de azot, în locuri reci, uscate, ventilate, departe de căldură, umezeală, raze solare și materiale incompatibile, la temperaturi cuprinse între +20°C și +30°C.

🚚 TRANSPORT

ADR: PETOL 56 - 3MB nu este clasificat conform prevederilor ADR.

RID: PETOL 56 - 3MB nu este clasificat conform prevederilor RID.

Transport maritim IMDG: PETOL 56 - 3MB nu este clasificat conform prevederilor IMDG.

! Metodele de determinare a caracteristicilor tehnice sunt disponibile la cerere.

Toate informațiile conținute în această fișă tehnică a produsului vă sunt oferite pentru a fi luate în considerare, cercetate și verificate. Pentru o mai bună conformare a produsului la scopul dvs., vă recomandăm efectuarea de teste înainte de utilizarea produsului. Vă sfătuim să luați propriile decizii în ceea ce privește siguranța, modul adecvat de manipulare, depozitare, utilizare și eliminare. Ne declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice pierdere, daună sau cheltuială care rezultă din încrederea acordată informațiilor furnizate în acest document. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa noastră cu date de securitate.